HASIT
Přirozeně lépe stavět

HASIT DIEPLAST 860 LIGHT

Lepící a armovací malta

Oblast použití:

Minerální, průmyslově vyráběná bílá lehčená lepicí a armovací malta pro tepelně izolační desky z polystyrenu (EPS-F/EPS-P/XPS), minerální vlny (MW) a dřevěných vláken na všechny minerální podklady.
Pro slabé porézní povrchy, jako jsou OSB desky ,které jsou navíc zajištěny Hasit STR-H hmoždinkami) .
Odolnost proti rázu-armovací tlouštka 5 až 10 mm (nominální tloušťka omítky NPD).
Použití kategorii: I podle ETAG 004
SLOW-prodloužený čas
K lepení a stěrkování extrudovaného polystyrenu(XPS) v oblasi soklu.
Pevnost třída v tahu na desky (OSB / 3): K2/K3 dle ÖNORM B bodu 6405:2007 4.3.

Vlastnosti:

- Nejvyšší odolnost proti nárazům.
- Velmi vysoká vydatnost
- Výborné zpracování.
- Universální použití
- Dlouhá doba zpracovatelnosti
- Při teplotách vyšších než +30°C a při strojním nanášení lepícího tmelu na podklad je nutné použít variantu s delším časem pro zpracování.

Zpracování:



Technická data	
Číslo výrobku	**91295**
Způsob balení	
Množství na balení	25 kg
Balení na paletě	42 Ks/Pal.
Zrnitost	0 - 1,2 mm
Spotřeba - Lepení	ca. 3,5 kg/m²
Spotřeba - Armování	ca. 5 kg/m²
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Spotřeba vody	ca. 7,5 l
Tloušťka vrstvy	4 - 10 mm
Difuze vodní páry μ (EN 1015-19)	≤ 20
SD-hodnota	ca. 0,1 m
Doba schnutí	ca. 7 d
Tepelná vodivost λ 10, dry	≤ 0,54 W/mK (Tabulková hodnota)
Pevnost v nárazech	> 10 J
E-Modul	ca. 3.500 N/mm²
Absorpce vody	< 0,5 kg/m²24h (nach ETAG 004)
Reakce na oheň	A2 (EN13501-1)
Objemová hmotnost suché zatvrdlé malty - střední hodnota (EN 1015-10)	ca. 1.150 kg/m³
Osvědčení	HASIT certifikáty pro zateplovací systémy - EPS HASIT certifikáty pro zateplovací systémy - MIN

HASIT
Přirozeně lépe stavět

HASIT DIEPLAST 860 LIGHT

Lepící a armovací malta

Materiálové složení:	• Bílý cement (bez chromu) • Kvalitní vápencový písek • Lehčící přísady - organické • Minerální
Ztvrdnutí:	Karbonatace Hydratace
Podklad:	Podklad musí byt suchý, pevný, bez nečistot, jako jsou prach, saze, řasy, výkvěty, atd.
Příprava podkladu:	Film tvořící separační prostředky (plíseň oleje, atd) je nutné odstranit. Křídující nebo zbroušené podklady je nutné zpevnit vhodnými prostředky s hloubkovým účinkem (např. HASIT Verfestiger). Nalepené tepelně izolační desky je nutné po vyschnutí lepícího tmelu opatřit hmoždinkami. Počet a rozmístění je řešeno projektem.
Příprava materiálu:	Při „ ručním zpracování „: Obsah pytle smícháme s daným množstvím vody (pitná nebo dle ČSN EN 1008) míchadlem , kontinuální míchačkou nebo míchačkou s nuceným oběhem. Smíchanou směs při ručním zpracování míchat minimálně 2 - 3 minuty. Po namíchání nechat cca 10 minut odležet a pak ještě jednou krátce promíchat.
Zpracování:	Při lepení desek z minerální vaty a desek HASIT Take - it ALPIN je možné lepící tmel nastříkat na stěnu a poté přilepit desku. Stěrkování izolačních desek: 2-3 dny po nalepení (v závislosti na povětrnostních podmínkách a kotvení) se nanese stěrková malta minimální tloušťky 5 mm ozubenou stěrkou půlkruhovou Ø16mm a srovná se do roviny. Výztužnou tkaninu vtlačte do maltového lože, jednotlivé pásy překryjte alespoň 10 cm v oblasti spojů a zastěrkujte. Pokud je to nutné, rovinu vyrovnejte stahovací latí. Po cca 5 - 7 dnech (v závislosti na klimatických podmínkách) je možné provést další vrstvu systému. Při chladném a vlhkém počasí je nutné dobu zrání armovací vrstvy prodloužit. Lepící tmel je při +15°C a 50% vzdušné vlhkosti po 2 dnech z části odolné vůči zatížení. Do úplného vytvrzení lepícího tmelu nesmí být izolační desky vystaveny žádnému mechanickému namáhání. Čerstvou maltu zpracovad do 2 hod od namíchání. Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Konstrukční a dilatační spáry musí být přiznány. Pro zhotovení těchto spar je nutné použít správné dilatační profily.
Informace o zpracování:	Lepící tmel je při +15°C a 50% vzdušné vlhkosti po 2 dnech z části odolné vůči zatížení. Do úplného vytvrzení lepícího tmelu nesmí být izolační desky vystaveny žádnému mechanickému namáhání. Čerstvou maltu zpracovad do 2 hod od namíchání.
Zvláštní pozornost:	Prosím neopomenout: Povrchová úprava musí být podle předpisů odborné komunity opatřena omítkami a nátěry s referenční hodnotou světla (HBW)>25%. Pokud referenční hodnota světla (HBW) je <25% je nutné aplikovat HASIT SycoTec systém.
Jistota kvality:	Produkt je nepřetržitě sledován (v rámci schváleného ETIC systému) v naší laboratoři nejen jako celek, ale i jeho jednotlivé součásti.
Skladování:	V suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
Doba skladování:	Minimální doba 12 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+).

HASIT DIEPLAST 860 LIGHT

Lepící a armovací malta

Bezpečnostní pokyny:	Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst. Obsahuje cement / vápenný hydrát. Xi dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizacepři styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte stykumalty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejtevhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejtemimo dosah dětí ! Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísněníkůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotnípotíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obalnebo etiketu.
Všeobecné informace:	Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. Hasit s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.