HASIT 600 Dünn-Filzputz

13
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776
183739
EN 998-1: 2016
Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP
Obyčejná malta CSI pro vnitřní / vnější omítku pro zdi, stropy, příčky a pilíře.

| | |
|---|---|
| Reakce na oheň | Třída A1 |
| Absorpce vody | W 0 |
| Propustnost vodních par | μ ≤ 20 |
| Přídržnost | ≥ 0,1 N/mm² - při porušení A, B nebo C |
| Tepelná vodivost (tabulková hodnota) | λ10,dry,mat ≤ 0,43W/(m ·K) pro P=50%,<br>λ10,dry,mat ≤ 0,49 W/(m ·K) pro P=90%(Tabulková hodnota) |
| Trvanlivost | Minimálně 10 cyklů |
| Uvolňování nebezpečných látek | viz. Bezpečnostní list výrobku |
| Pevnost v tlaku po 28 dnech | CS I |