

HASIT 165 FEIN-Kalkputz PREMIUM



18
 HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,
 IČ: 14706776
 421897
 EN 998-1: 2016
 Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP
 Obyčejná malta, CS I, pro vnitřní/ vnější omítku pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	W 0
Propustnost vodních par	$\mu \leq 20$
Přidržnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Při porušení A,B nebo C
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,67 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,76 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90%(Tabulková hodnota)
Trvanlivost	Minimálně 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku