



HASIT AP 350 Haft- und Flexzusatz

Emulze pro zlepšení přilnavosti

Oblast použití: Jako přilnavý můstek zejména pro spojení sdržených podlah, renovačních omítek, postřiku a omítek na beton. Zušlechťuje cementové spojení omítek, betonových potěrů, renovačních omítek, podlah, spárovacích malt a betonu. Zvyšuje flexibilitu, odolnost proti vzniku trhlin, pevnost v ohybu, odolnost proti otěru, odolnost proti vnějším vlivům (rozptýlené soli, olej, karbonátce, alkálie).

Materiálové složení:

- Disperzní pojivo
- Organický

Ztvrdnutí: smáčení
Schnutí

Vlastnosti:

- Bez emisí, rozpouštědel a změkčovadel
- Homogéní
- Rychleschnoucí
- Zvyšuje elasticitu
- Zvyšuje otěruvzdornost
- Odolný vůči alkáliím

Použití	AP 350 (objem.díly)	Voda(objem.díly)	Spotřeba(cca)
přilnavý můstek	1	2	0,1 l/m ²
postřik	1	2	0,1 l/m ²
renovační omítka na beton	1	5	0,8 l/m ² *
spárovací malta	1	4	-
betonová stěrka	1	3	0,005 l/m ² /mm
potěr	1	4	0,5 l/m ² *
cementové omítky	1	5	0,4 l/m ² *
vápenocementové omítky	1	7	0,3 l/m ² *

Podmínky zpracování: Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5°C a překročit + 30°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutím a následným navlhčením.

Podklad: Podklad musí být čistý, pevný, zbavený prachu a vlhkosti, nosný a čistý od všech výkvětů, oddělovacích látek a znečištění všeho druhu.

Příprava podkladu: Podklad musí být pro použití těsnění jen omezeně deformovatelný a musí být v souladu s aktuálními předpisy a pokyny.

Zpracování: Záměsovou vodu dávkovat, viz tabulka. * = cm tloušťky. Hodnoty v tabulce jsou orientační a musí být ověřen vzorek na objektu.

Zvláštní pozornost: Maltové směsi se nepoužijí při teplotách nižších než +5 ° C a je nutno je chránit před předčasným vysušením sluncem a větrem
Jako adhézní můstek vhodný pouze pro cementové potěry nebo omítky s minimálním obsahem cementu 300 kg / m³. Nutno rozmíchat na stříkatelnou konzistenci.
Jako adhézní můstek zejména pro spojení sdržených podlah, renovčních omítek, postřiku a omítky na beton. Použití pouze dle doporučení výrobce.
Při zpracování je třeba dodržovat platné normy a předpisy pro každou konkrétní oblast použití.

Jistota kvality: Produkt podléhá pravidelné kontrole ve vlastních laboratořích tak i zároveň pravidelné kontrole v nezávislých státních zkušebnách.



HASIT AP 350 Haft- und Flexzusatz



Emulze pro zlepšení přilnavosti

Balení: V recyklovatelných plastových nádobách.

Skladování: Skladovat v uzavřeném obalu. Teplota při skladování mezi +5°C a +30°C. Skladování: min. 12 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+) . Datum výroby je uveden na obalu.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst. Přestože se nejedná o látku nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky. **Uchovávejte mimo dosah dětí!** Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při stříkání nevdechujte aerosoly. Nelít do vody, kanalizace ani země. Podrobnější informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu. Pouze zcela prázdné obaly mohou být recyklovány. Prohlášení ("EWC") k dispozici v souladu s EPR (Evropský katalog odpadů). Pokyny pro první pomoc uvedeny v bezpečnostním listě.

Technická data:

Číslo výrobku		
Způsob balení		
Množství na balení	1 ltr.	4 kg
Balení na paletě		60 ks./pal.
Spotřeba	cca 0,1 l/m ²	
Poznámka ke spotřebě	V závislosti na použití	

Všeobecné informace: Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. Hasit s.r.o. však nenes odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenes odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.