

HASIT Antisalz

Oblast použití: Ochranný nátěr a nátěr na odstranění solí při sanaci zděných konstrukcí. K úpravě zděných konstrukcí zasažených chloridy a sulfáty ve vysokém množství. Speciálně určený pro staré budovy, ale také pro zděné povrchy v nové výstavbě před aplikací omítek. Prostředek k úpravě zděných konstrukcí před sanací. Mění snadno rozpustné chloridy a sírany na mírně rozpustné nebo nerozpustné sloučeniny. Není účinný na dusičnany.

Materiálové složení:

- Bez umělých pryskyřic
- Fosforečnan barnatý
- Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti

Vlastnosti:

- Redukce škodlivých solí

Zpracování:



Podmínky zpracování: Při zpracování a tvrdnutí materiálu, ale minimálně tři dny, chránit před mrazem.

Příprava podkladu: Poškozené a napadené staré omítky odstranit do výšky 1m nad viditelné poškození nebo zavlhnutí, vyškrábat spáry do hloubky 2 cm, odstraněné zbytky okamžitě odstranit od sanované konstrukce, očištěný povrch nechat proschnout. Odstranit volné částice, prach, špína, bitumen apod. . Vyměňte poškozené cihly. Spáry a chybějící části předem nahradit nebo vyplentovat s HASIT SANIER - Porenausgleichsputz 208 - Vyrovnávací sanační omítka s póry popřípadě HASIT 952 Hydraulkalk- Mörtel - Vápenná zdicí malta.


Zpracování: HASIT Antisalz je závislý na pórovitosti podkladu, několikrát nanést metodou "mokrý na mokrého" neředěný na celou plochu stříkáním, štětkou nebo poléváním. Až 6 operací je možných a užitečných. Ochrana fukce proti solím se projevuje až po době nejméně 12 hodin. Poté může být plocha osušena a započato s další aplikací povrchového systému. Materiál z dřívě otevřeného balení nepoužívejte a ani ho nepřimíchejte do materiálu z nově otevřeného balení. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou. HASIT Antisalz není hydrofobní, ale kyselý. Z toho důvodu také řeší vápenné výkvěty, znečištění omítek solemi z cihelných podkladů a znečištění hran kamenů. Toto vše může být odstraněno.

Poznámky: Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Pracovat "mokrý do mokrého", aby nedošlo k usazeninám.

Bezpečnostní pokyny: Detailní informace o bezpečnosti jsou také k dispozici v našich samostatných bezpečnostních listech. Před použitím materiálu je nutno prostudovat příslušný bezpečnostní list.

Skladování: Skladovat v chladu. Chránit před mrazem. Skladovatelnost minimálně 24 měsíců.

Technická data:

Číslo výrobku	111807
Způsob balení	
Množství na balení	12 kg/Bal.
Barva	světle zelený
Spotřeba	0,6- 1,0 kg/m ²
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování. Spotřebované množství závisí na vlastnostech podkladu a může být použit na samotný objekt pouze přes zhotovení zkušební vzorku.
Hustota	cca 1,03 kg/l
Hodnota pH	cca 2,5
Reakce na oheň (EN 13501-1)	Žádná vlastnost podporující oheň

HASIT Antisalz

Všeobecné informace: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání. Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.