



HASIT Aufbrennsperre

Egalizační penetrační prostředek

Oblast použití:	Speciální egalizační penetrační přípravek bez obsahu rozpouštědel, k egalizaci savých podkladů (např. Pórobetonové tvárnice, keramické cihelné bloky atd.) nebo rozdílně nasákavých podkladů před aplikací omítek na bázi sádry nebo vápna/cementu. Zabraňuje tzv. spráhnutí omítky a vytváří podklad se sníženou nasákavostí pro rovnoměrné tuhnutí následných omítek.
Materiálové složení:	<ul style="list-style-type: none"> • Disperzní pojivo • Příspěvky pro zlepšení přidržitelnosti a zpracovatelnosti
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Dobrá přilnavost • Vyrovnává nasákavost podkladu • Bez rozpouštědel • Stříkatelný
Zpracování:	
Podmínky zpracování:	Během aplikace a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5°C a přesáhnout + 30°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutím a následným navlhčením.
Podklad:	Podklad musí být suchý bez prachu a nečistot. Podklad je nutné posoudit a upravit v souladu s ČSN EN 13914 -1(2).
Příprava podkladu:	Na betonové stropy a hladké betonové stěny nutno použít adhezivní nátěr HASIT Putzhaftvermittler / pokud na aplikovanou omítku budou následně lepeny keramické obklady je bezpodmínečně nutné betonové stěny před omítáním opatřit adhezivním nátěrem HASIT 12 Haftbrücke. Doporučujeme před aplikací provést mřížovou zkoušku pro ověření pevnosti podkladu.
Příprava materiálu:	HASIT Aufbrennsperre podle savosti podkladu zředit čistou studenou vodou v poměru 1:1 až 1:3 (to znamená jeden až tři díly vody na jeden díl HASIT Aufbrennsperre). Stupeň ředění závisí na savosti podkladu. Je nutno se vyvarovat nerovnoměrnému nanášení. Doporučujeme aplikovat pomocí stříkacího zařízení. Při zpracování nutno obsah nádoby velmi často promíchávat (sedání hrubých podílů).
Zpracování:	Nesmíchejte s jinými materiály. Nářadí po aplikaci nutno ihned umýt. Doba schnutí před aplikací následných vrstev je minimálně 24 hodin (v závislosti na teplotě a povětrnostních podmínkách). Před aplikací následných vrstev je nutné vyzkoušet celkové vyschnutí nátěru.
Balení:	V recyklovatelných plastových kanystrech.
Skladování:	Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5°C do +30°C. Skladování max. 12 měsíců
Bezpečnostní pokyny:	Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

Technická data:

Číslo výrobku	006528
Způsob balení	
Množství na balení	10 l/Balení
Balení na paletě	60 EH/Pal.
Barva	Modrá
Spotřeba	0,2- 0,5 l/m ²
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a udávají množství naředěného roztoku. Spotřeba závisí na savosti podkladu a technice zpracování.



HASIT Aufbrennsperre

Egalizační penetrační prostředek

Technická data:

Číslo výrobku	006528
Specifická váha	1 kg/l
Doba schnutí	cca 24 h
Hodnota pH	9

Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.